


Panetti

Sıcaklığa Direnç Analizi

Sıcaklık °C	Deney Öncesi Kroze Ağırlığı (gr) m1	Deney Öncesi Kroze+ Kuru Numune Ağırlığı (gr) m2	Deney Sonrası Kroze+ Kuru Numune Ağırlığı (gr) m3	Kütle Kaybı (%)	Açıklama
40	131,4839	133,6067	133,5950	0,5512	
80	131,4839	133,6067	133,5763	1,4321	
100	131,4839	133,6067	133,5508	2,6333	
120	131,4839	133,6067	133,5448	2,9160	Büzülme Oluşt
150	131,4839	133,6067	133,5380	3,2363	
180	131,4839	133,6067	133,5290	3,6603	Yapısal Bozunma Oluşt
200	131,4839	133,6067	133,4882	5,5822	Yanma Oluşt
220	131,4839	133,6067	133,4570	7,0520	%95 Deformasyona Uğradı



Şekil. Panetti Sıcaklığa Direnç Analizi.